

### КОДЫ ПРОДУКЦИИ

Хэндикоат Фасадный

63250

### ОПИСАНИЕ

Хэндикоат Фасадный - готовая к применению полимерная быстросохнущая фасадная шпатлевка для финишного выравнивания разнообразных поверхностей и подготовки их для покраски. Благодаря подобранному составу связующих, наполнителей и специальных добавок отличается повышенной эластичностью, не отслаивается, сохраняет на высоком уровне адгезию и другие свои свойства в условиях внешней эксплуатации

### СВОЙСТВА

- Проста в нанесении и шлифовке
- Готова к применению
- Обладает превосходной адгезией и низкой усадкой
- Быстро сохнет, практически без запаха
- Устойчива к погодным воздействиям и щелочной среде
- Не отслаивается и не растрескивается.
- Может наноситься слоем толщиной до 2 мм
- Проницаема для водяного пара.

### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Хэндикоат Фасадный – применяется для создания высококачественной поверхности под окраску снаружи а также внутри зданий. После высыхания приобретает устойчивость к внешним погодным воздействиям, а также демонстрирует великолепную адгезию к поверхностям из цемент содержащих материалов, гипсовых панелей, гипсокартона и дерева. Шпатлевка Хэндикоат Фасадный пригодна для ремонта старых и новых оштукатуренных и окрашенных поверхностей, имеющих, в том числе, повреждения в виде мелких волосяных трещин, а также применяется для ремонта дефектов деревянных поверхностей, эксплуатируемых снаружи.

Может применяться в качестве влагостойкой шпатлевки при работах во влажных помещениях.

Материал не пригоден для нанесения на поверхности, окрашенные масляными красками или красками, изготовленными на основе мела, лаками, эмалями, на пластмассовые и металлические поверхности.

22.03.2021



### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется нанесение Хэндикоат Фасадный должны быть защищены с применением малярной ленты.

Основания должны обладать достаточной несущей способностью, очищены от пыли, жира, следов битума и других веществ снижающих адгезию шпатлевки. Непрочные участки основания и отслоения следует удалить. Перепад уровня поверхности не должен превышать 0,5-1,0 мм. Неровности, превышающие допустимые, должны быть выровнены Хэндикоат Фасадный Крупнозернистый или подходящим ремонтным или штукатурным составом.

Хэндикоат Фасадный наносится на прочные и сухие поверхности оснований предпочтительно с низкой остаточной влажностью (для цементных оснований не более 4%, для гипсовых - 1%), а также по сухим поверхностям оснований, не достигшим своей окончательно равновесной влажности.

Сильно впитывающие штукатурки, цементные, цементно-известковые основания, а также старые ослабленные основания рекомендуется предварительно промыть с использованием мягкого моющего средства, после чего обработать грунтовкой Террагрунт Макси, Террагрунт Прозрачный или раствором грунтовки-концентрат Террабонд А.

При необходимости выполняется двукратное нанесение грунтовочного слоя.

## ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Шпатлевка Хэндикоат Фасадный готов к работе и не требует обязательного перемешивания перед ее началом.

Материал наносится тонкими ровными слоями при помощи кельмы или специального широкого шпателя. При необходимости нанесения нескольких слоев, каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя в течении 4-8 часов.

Зашкуривание заключительного слоя Хэндикоат Фасадный рекомендуется выполнить в течении 24 часов после нанесения. Зашкуривание в более поздние сроки может быть затруднено. При применении сухого шлифования рекомендуется использовать наждачную бумагу с размером зерна 240 и менее.

Работы рекомендуется выполнять при температурах выше +10+12°C и при нормальной влажности, способствующих быстрому высыханию нанесенного покрытия. Не допускается выполнение работ при температурах ниже +5 °С.

При необходимости, перед выполнением работ допускается добавление в материал небольшого количества воды, избегая излишнего разбавления шпаклевки, приводящего к снижению адгезии с основанием и неравномерной усадке.

После работы инструменты вымыть водой.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности, использовать резиновые перчатки и защитные очки. Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные участки кожи.

При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

## СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Хэндикоат Фасадный производится в белом цвете и поставляется в пластиковых ведрах по 5 по 25 кг.

Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 18 месяцев.

Хранить в сухих условиях при положительных температурах в отсутствии воздействия источников тепла и солнца.

Замораживать материал во время хранения и транспортировки – не допускается!

В первую очередь рекомендуется использовать материал с более ранней датой выпуска.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |  |
|---|--|
| Назначение продукта                         | Готовая к применению полимерная шпатлевка для внешнего использования                                   |
| Тип связующего                              | На основе акриловых сополимеров на водной основе   |
| Цвет  | Белый  |
| Морозостойкость                             | Не морозоустойчива   |
| Прочность сцепления с бетонной поверхностью | ≥ 1 Мпа  |
| Температура применения                      | Минимально допустимая +5°C, рекомендуемая +10+25° С  |
| Толщина нанесения                           | Максимально до 2 мм по плоскости   |
| Расход                                      | 0,5-1,5 кг/м2 или 1,65-1,8 кг/м2/мм в зависимости от состояния поверхности                             |
| Разведение                                  | В случае необходимости водой до 5 %  |
| Шлифование                                  | Рекомендуется не позже 24 часов после нанесения  |
| Срок хранения                               | 18 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке в отсутствии воздействия источников тепла и солнца |
| Упаковка                                    | Пластиковые ведра по 5 и 25 кг   |



А Россия, 125212, г. Москва,  
Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017  
Тел.: +7 495 149 22 37,  
info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,  
ул. Целинная, 15 К,  
Тел.: +7 4212 411 392,  
sales@terraco.ru